

顺滑世界 美好生活

Technical Data Sheet

K-EP 开式齿轮润滑脂

使用温度范围
-10 °C 至 +180 °C

应用示例

- 水泥球磨机、管磨机开式齿轮
- 矿山磨机的齿圈与小齿轮
- 回转窑大型开式齿轮传动
- 发电厂钢球磨机开式齿轮传动
- 回转干燥机等筒体设备的开式齿轮

性能特点

- ✓ 柔软均匀的脂体结构
- ✓ 面向开式齿轮的极压承载保护
- ✓ 具有金属表面防锈保护性能
- ✓ 可选0号、00号两种稠度

NLGI稠度级	0	00	检测标准
外观	黑色黏稠均匀油膏	黑色黏稠均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1 mm	370	410	ASTM D217
滴点, °C	210	210	ASTM D2265
腐蚀 (T2铜片, 100 °C, 24 h) , 级	1b	1b	ASTM D4048
防腐蚀性 (52 °C, 48 h)	合格	合格	ASTM D1743
烧结负荷 (PD) , N	7848	7848	ASTM D2596

使用建议

- 应用示例包括但不限于所列设备；应结合载荷、速度、温度和设备要求选型。
- 用于集中或喷洒供脂时，确认泵送能力、喷嘴适用性及齿面覆盖情况。
- 换脂前确认相容性，清理旧脂及污染物；按设备要求补脂并检查齿面状态。
- 密封保存于阴凉、干燥、清洁处，防止水分和杂质混入。

健康与安全

按预期用途使用本产品并遵循安全数据表 (SDS) 中的建议时，预计不会对健康产生不良影响。SDS可按需提供。本产品不得用于预期用途以外的其他用途；处置使用过的产品时，请注意保护环境。