



8801 Aceite para cadenas a altas temperaturas

Fluido totalmente sintético, soluble en agua y de alto índice de viscosidad; compatible con la mayoría de pinturas base agua y recubrimientos de electrodeposición catódica.

Temperatura de operación: -20 °C a +240 °C

Ejemplos de aplicación

- Cadenas de hornos de secado y curado en pintura automotriz
- Transportadores elevados de líneas de pintura base agua y base aceite
- Cadenas de hornos de electrodeposición catódica

Características

- Fluido totalmente sintético, soluble en agua y de alto índice de viscosidad
- Compatible con la mayoría de pinturas base agua y recubrimientos catódicos; ayuda a disolver y dispersar recubrimientos y reducir cráteres
- Baja evaporación y humos; lubricación penetrante con menor goteo

Propiedad	Valor típico	Método de ensayo
Viscosidad cinemática (40 °C), mm²/s	290	ASTM D445
Índice de viscosidad	140	ASTM D2270
Punto de fluidez, °C	-21	ASTM D97
Punto de inflamación (COC), °C	255	ASTM D92
Propiedades antiherrumbre (60 °C, 24 h)	Sin herrumbre	ASTM D665
Pérdida por evaporación (100 °C, 22 h), %	0.6	ASTM D972

Uso y almacenamiento

Seleccione viscosidad, método y cantidad según el equipo; las aplicaciones no se limitan a los ejemplos. Limpie depósito y líneas antes del cambio. No mezcle tipos de producto. Confirme compatibilidad con recubrimientos, sellos y sistema de lubricación del sitio. Intervalo de servicio: -20 a +240 °C. Ajuste la relubricación según temperatura real de la cadena, carga y estado del aceite. Almacene cerrado en recipientes exclusivos y limpios, protegido de agua, humedad y contaminantes. Mantenga limpio el depósito durante el uso.

Salud y seguridad

Según la información disponible, no se esperan efectos adversos para la salud si se utiliza para el fin previsto y se siguen las recomendaciones de la Hoja de Datos de Seguridad (SDS), disponible a solicitud. No use para otros fines. Proteja el medio ambiente al disponer del producto usado.