



ALA-07-00 Gris Pelincir

Gris separa sintetik, separa cecair, gred NLGI 00; kebolehpaman yang baik untuk sistem pelinciran berpusat.

Suhu operasi: -25 °C hingga +180 °C

Contoh Penggunaan

- Mekanisme togol mesin pengacuan suntikan
- Pin rod penyambung dan pangsi berkelajuan rendah
- Sistem berbilang titik dengan saluran gris panjang
- Titik pelinciran suhu rendah yang memerlukan gris separa cecair

Ciri-ciri

- Gris separa cecair berasaskan minyak separa sintetik, gred NLGI 00
- Kebolehpaman yang baik untuk sistem berpusat
- Tekstur seragam dengan pemisahan minyak yang sederhana
- Ketahanan terhadap air dan perlindungan karat

Sifat	NLGI 00	Kaedah Ujian
Rupa	Gris homogen	Visual
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	163	ASTM D445
Penusukan Selepas Pengerjaan (25 °C), 0.1 mm	430	ASTM D217
Takat Titisan, °C	252	ASTM D2265
Pemisahan Minyak (100 °C, 24 h), %	3.0	ASTM D6184
Kehilangan Penyejatan (99 °C, 22 h), %	1.4	ASTM D972
Kehilangan Akibat Basuhan Air (38 °C, 1 h), %	7.0	ASTM D1264
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 24 h), Pengelasan	1b	ASTM D4048
Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N	800	ASTM D2596
Beban Kimpalan (PD), N	2250	ASTM D2596

Kelikatan merujuk kepada minyak asas. Penusukan selepas pengerjaan: 60 lejang. Penggredan NLGI: ASTM D217.

Penggunaan dan Penyimpanan

Sahkan keperluan NLGI 00, tekanan pam, kadar bekalan gris dan keserasian sambungan kartrij belos 700 mL. Jangan gunakan pada spindel berkelajuan tinggi atau rel pandu berketepatan tinggi di bawah beban berat berterusan. Bukan pengganti terus bagi gris NLGI 1 atau 2. Buang gris lama dan semak keserasian; elakkan pencampuran jenis gris. Simpan tertutup rapat di tempat sejuk dan kering; elakkan air dan bahan cemar. Gunakan secepat mungkin selepas dibuka.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.