

DW-60 Gris Suhu Rendah

Gris berasaskan minyak sintetik penuh dengan pemekat poliurea, gred NLGI 2; kelikatan minyak asas pada 40 °C ialah 32 mm²/s.

Suhu operasi: -60 °C hingga +180 °C

Contoh Penggunaan

- Galas mesin yang beroperasi dalam iklim sejuk
- Bilik sejuk, peti sejuk beku dan penghantar berpenyejukan
- Galas bergolek pada motor kecil, kipas dan instrumen
- Gear kecil, rel pandu dan permukaan gelongsor
- Pemacu dan penggerak yang kerap dihidupkan pada suhu rendah
- Bahagian mesin yang mengalami perubahan suhu yang luas

Ciri-ciri

- Minyak sintetik penuh, pemekat poliurea dan gred NLGI 2
- Kelikatan minyak asas pada 40 °C: 32 mm²/s
- Membantu penghidupan dan operasi pada suhu rendah
- Sesuai untuk perubahan suhu operasi yang luas
- Filem pelincir bagi galas dan permukaan gelongsor
- Mengurangkan geseran dan haus serta melindungi daripada karat

Gred NLGI	2	Kaedah Ujian
Rupa	Gris licin dan homogen	Visual
Jenis Pemekat	Poliurea	/
Jenis Minyak Asas	Minyak Sintetik Penuh	/
Kelikatan Kinematik Minyak Asas (40 °C), mm ² /s	32	ASTM D445
Penusukan Selepas Pengerjaan (25 °C), 0.1 mm	275	ASTM D217
Takat Titisan, °C	250	ASTM D2265
Sifat Pencegahan Kakisan (52 °C, 48 h)	Lulus	ASTM D1743
Tork Suhu Rendah (-60 °C), Permulaan, N·m	0.85	ASTM D1478
Tork Suhu Rendah (-60 °C), Semasa Beroperasi, N·m	0.35	ASTM D1478
Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N	618	ASTM D2596

Penggunaan dan Penyimpanan

Ikut saranan pengeluar peralatan tentang kuantiti pengisian dan sela pelinciran semula berdasarkan suhu, kelajuan, beban dan keadaan pengedap. Sapukan kuantiti yang diperlukan secara sekata; elakkan pengisian berlebihan. Pantau suhu, bunyi dan operasi pada peringkat awal. Bersihkan dan semak keserasian sebelum menukar gris. Elakkan kemasukan air, lembapan dan bahan cemar. Lupuskan gris terpakai dengan betul.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.