

K-EP Gris Gear Terbuka

Tekstur lembut dan seragam; perlindungan tekanan lampau untuk gear terbuka.

Suhu operasi: -10 °C hingga +180 °C

Contoh Penggunaan

- Gear terbuka pengisar bebola dan pengisar tiub di loji simen
- Gear gelang dan gear kecil (pinion) pengisar perlombongan
- Pemacu gear terbuka besar pada tanur putar
- Pemacu gear terbuka pengisar bebola arang batu di loji janakuasa
- Gear terbuka pengering putar dan dram seumpamanya

Ciri-ciri

- Tekstur lembut dan seragam
- Perlindungan tekanan lampau
- Perlindungan logam daripada karat
- Tersedia dalam gred NLGI 0/00

Gred NLGI	0	00	Kaedah Ujian
Rupa	Gris hitam, likat dan homogen	Gris hitam, likat dan homogen	Visual
Penusukan Selepas Pengerjaan, 0.1 mm	370	410	ASTM D217
Takat Titisan, °C	210	210	ASTM D2265
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 24 h), Pengelasan (T2)	1b	1b	ASTM D4048
Pencegahan Karat (52 °C, 48 h)	Lulus	Lulus	ASTM D1743
Beban Kimpalan (PD), N	7848	7848	ASTM D2596

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Pilih produk mengikut beban, kelajuan, suhu dan keperluan peralatan. Bagi sistem berpusat atau semburan, sahkan kebolehpaman, kesesuaian muncung dan liputan pada gigi gear. Semak keserasian serta buang gris lama dan bahan cemar sebelum menukar produk. Lincirkan semula dan periksa gear mengikut spesifikasi peralatan. Simpan tertutup rapat di tempat sejuk, kering dan bersih; elakkan air dan bahan cemar.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.