

EP Gris Litium Tekanan Lampau

Sifat tekanan lampau dan antihaus, dengan kestabilan mekanikal yang baik.

Suhu operasi: -20 °C hingga +120 °C

Contoh Penggunaan

- Peralatan pembinaan dan perlombongan
- Casis kenderaan dan sambungan berengsel
- Galas penghantar dan unit pemacu
- Galas motor dan pam air untuk kegunaan umum
- Bahagian geseran lain dengan beban sederhana hingga berat

Ciri-ciri

- Sifat tekanan lampau dan antihaus
- Kestabilan mekanikal yang baik
- Ketahanan yang baik terhadap basuhan air
- Perlindungan karat dan kakisan
- Ketahanan terhadap pengoksidaan

Gred NLGI	00	0	1	2	3	Kaedah Ujian
Rupa	Perang	Perang	Perang	Perang	Perang	Visual
Jenis Pemetak	Litium	Litium	Litium	Litium	Litium	/
Jenis Minyak Asas	Minyak Minera 	Minyak Minera 	Minyak Minera 	Minyak Minera 	Minyak Minera 	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	102	102	102	102	102	ASTM D445
Penusukan Selepas Pengerjaan, 0.1 mm	417	378	330	275	245	ASTM D217
Takat Titisan, °C	173	178	190	190	190	ASTM D2265
Pemisahan Minyak (100 °C, 24 h), %	6.0	5.7	5.6	3.6	2.2	ASTM D6184
Kehilangan Akibat Basuhan Air (38 °C, 1 h), %	4.0	3.8	3.4	2.6	1.7	ASTM D1264
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 24 h), Pengelasan	1b	1b	1b	1b	1b	ASTM D4048
Sifat Pencegahan Kakisan (52 °C, 48 h)	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	Lulus	ASTM D1743
Beban Maksimum Tanpa Pelekatan (PB; Last Non-Seizure Load), N	618	618	618	618	618	ASTM D2596

Penggunaan dan Penyimpanan

Pilih gred NLGI mengikut beban, kelajuan, suhu dan kaedah bekalan gris. Buang gris lama dan elakkan pencampuran. Sebagai panduan, isi 1/3 hingga 1/2 ruang bebas galas, tertakluk pada saranan pengeluar peralatan. Simpan di tempat sejuk, kering dan bersih; elakkan air dan bahan cemar.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.