

TEKAMAN Gris Galas Motor Bunyi Rendah

Gris minyak mineral dengan pemekat poliurea, gred NLGI 2/3; kelikatan minyak asas pada 40 °C ialah 110 mm²/s.

Suhu operasi: -20 °C hingga +150 °C

Contoh Penggunaan

- Galas bergolek motor kecil dan sederhana
- Galas motor kipas dan peralatan pengudaraan
- Galas bergolek motor pemacu pam
- Galas motor perkakas rumah dan peralatan pejabat
- Galas tertutup yang memerlukan operasi senyap
- Galas bergolek tugas ringan pada suhu sederhana

Ciri-ciri

- Minyak mineral, pemekat poliurea dan gred NLGI 2/3
- Kelikatan minyak asas pada 40 °C: 110 mm²/s
- Untuk operasi galas motor yang senyap
- Pengekalan filem pelincir dan pengurangan getaran
- Mengekalkan struktur gris di bawah ricihan
- Ketahanan terhadap pengoksidaan dan perlindungan karat

Gred NLGI	2	3	Kaedah Ujian
Rupa	Gris homogen	Gris homogen	Visual
Jenis Pemekat	Poliurea	Poliurea	/
Jenis Minyak Asas	Minyak Mineral	Minyak Mineral	/
Kelikatan Kinematik Minyak Asas (40 °C), mm ² /s	110	110	ASTM D445
Penusukan Selepas Pengerjaan (25 °C), 0.1 mm	281	250	ASTM D217
Takat Titisan, °C	250	260	ASTM D2265
Sifat Pencegahan Kakisan (52 °C, 48 h)	Lulus	Lulus	ASTM D1743
Tork Suhu Rendah (-20 °C), Permulaan, N·m	0.22	0.29	ASTM D1478
Tork Suhu Rendah (-20 °C), Semasa Beroperasi, N·m	0.05	0.04	ASTM D1478
Tahap Bunyi (Galas 6201), Bunyi Luar Biasa Semasa Permulaan, N	2	3	Kaedah dalaman, alat uji BVT
Tahap Bunyi (Galas 6201), Bunyi Luar Biasa Semasa Operasi, N	2	3	Kaedah dalaman, alat uji BVT
Bahan Asing (≥10 / ≥25 / ≥75 μm), zarah/cm ³	200/0/0	300/200/0	/

Penggunaan dan Penyimpanan

Pilih gred konsistensi mengikut saiz galas, kelajuan, beban dan suhu. Ikut kuantiti pengisian dan sela pelinciran semula yang disyorkan oleh pengeluar. Pastikan galas dan alat bersih. Sapukan kuantiti yang diperlukan secara sekata dan pantau suhu, bunyi serta operasi pada peringkat awal. Bersihkan dan semak keserasian sebelum menukar gris. Elakkan air, lembapan dan pencemaran. Lupuskan gris terpakai dengan betul.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.