

TC-240 Minyak Rantai Suhu Tinggi

Menumpukan lekatan minyak dan pengekal filem pada mata rantai; untuk pelinciran dengan penambahan minyak pada penghantar berterusan.

Suhu operasi: -30 °C hingga +240 °C

Contoh Penggunaan

- Rantai relau pengerasan di loji bulu batu dan bulu kaca
- Rantai pemacu pada talian pengeringan bahan penebat
- Rantai peralatan pengeringan dan rawatan haba industri
- Rantai penghantar berpelincir minyak lain yang sesuai

Ciri-ciri

- Menumpukan lekatan minyak dan pengekal filem pada mata rantai
- Untuk pelinciran dengan penambahan minyak pada penghantar berterusan
- Mengimbangi pelinciran sentuhan dan perlindungan karat

Sifat	Nilai Lazim	Kaedah Ujian
Rupa	Cecair Jernih	Visual
Jenis Minyak Asas	Minyak Sintetik	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	300	ASTM D445
Indeks Kelikatan	101	ASTM D2270
Takat Tuang, °C	-20	ASTM D97
Takat Kilat (COC), °C	270	ASTM D92
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 3 h), Pengelasan	1b	ASTM D130
Sifat Pencegahan Karat (60 °C, 24 h)	Tiada Karat	ASTM D665
Kehilangan Penyejatan (100 °C, 22 h), %	2.0	ASTM D972

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Bagi kegunaan serupa, semak suhu, beban, bekalan minyak dan keserasian. Arahkan minyak ke pin, sesendal dan titik geseran rantai yang lain. Kawal penambahan minyak mengikut keperluan pengeluaran peralatan. Bersihkan gentian, habuk dan mendapan minyak lama secara berkala. Sesuaikan penyelenggaraan mengikut pergerakan rantai dan penggunaan minyak. Semak keserasian sebelum menukar pelincir. Elakkan kemasukan air dan bahan cemar; tutup semula bekas selepas digunakan.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.