



TC-320 Minyak Rantai Suhu Tinggi

Menumpukan perlindungan filem minyak berterusan pada haba tinggi; untuk pelinciran rantai semasa operasi berpanjangan.

Suhu operasi: -30 °C hingga +320 °C

Contoh Penggunaan

- Rantai relau industri yang terdedah kepada haba tinggi secara berterusan
- Rantai talian pengeringan bahan binaan dan gentian kaca
- Rantai panas yang sesuai dalam peralatan salutan dan tekstil
- Rantai lain yang memerlukan kawalan sisa pada suhu tinggi

Ciri-ciri

- Menumpukan perlindungan filem minyak berterusan pada haba tinggi
- Untuk pelinciran rantai semasa operasi berpanjangan
- Mengimbangi kawalan penyejatan dan sisa pada haba tinggi

Sifat	Nilai Lazim	Kaedah Ujian
Rupa	Cecair Jernih	Visual
Jenis Minyak Asas	Minyak Sintetik	/
Kelikatan Kinematik (40 °C), mm ² /s	300	ASTM D445
Indeks Kelikatan	106	ASTM D2270
Takat Tuang, °C	-35	ASTM D97
Takat Kilat (COC), °C	320	ASTM D92
Kakisan Jalur Kuprum (100 °C, 3 h), Pengelasan	1b	ASTM D130
Sifat Pencegahan Karat (60 °C, 24 h)	Tiada Karat	ASTM D665
Kehilangan Penyejatan (100 °C, 22 h), %	1.6	ASTM D972

Penggunaan dan Penyimpanan

Penggunaan tidak terhad kepada senarai di atas. Bagi kegunaan serupa, semak suhu, beban, bekalan minyak dan keserasian. Semak kebolehpaman semasa penghidupan sejuk dan bekalan minyak sebenar. Pastikan minyak sampai ke sentuhan pin dan sesendal serta titik geseran lain. Nilai penggunaan minyak, mendapan dan pergerakan rantai pada suhu operasi sebelum menetapkan sela penambahan minyak dan penyelenggaraan. Semak keserasian sebelum menukar pelincir. Elakkan kemasukan air dan bahan cemar; tutup semula bekas selepas digunakan.

Kesihatan dan Keselamatan

Berdasarkan maklumat yang tersedia, produk ini tidak dijangka menyebabkan kesan buruk terhadap kesihatan apabila digunakan untuk tujuan yang ditetapkan dan saranan dalam Helaian Data Keselamatan (SDS) dipatuhi. SDS tersedia atas permintaan. Jangan gunakan produk ini untuk tujuan lain. Lindungi alam sekitar semasa melupuskan produk terpakai.