

ALA-07-00 Mast za podmazivanje

Polusintetičko bazno ulje; polutečna mast NLGI 00; Dobra pumpabilnost za centralno podmazivanje.

Radna temperatura: -25 °C do +180 °C

Primeri primene

- Zglobovi kolenastog mehanizma mašina za brizganje plastike
- Osovinice poluga i sporohodni zglobovi
- Višetačkasti sistemi sa dugim vodovima
- Mesta koja zahtevaju polutečnu mast na hladnoći

Svojstva

- Polusintetičko bazno ulje; polutečna mast NLGI 00
- Dobra pumpabilnost za centralno podmazivanje
- Ujednačena struktura i umereno izdvajanje ulja
- Otpornost na vodu i zaštita od rđe

Svojstvo	NLGI 00	Metoda ispitivanja
Izgled	Homogena mast	Vizuelno
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	163	ASTM D445
Penetracija nakon gnječenja (25 °C), 0.1 mm	430	ASTM D217
Tačka kapanja, °C	252	ASTM D2265
Izdvajanje ulja (100 °C, 24 h), %	3.0	ASTM D6184
Gubitak isparavanjem (99 °C, 22 h), %	1.4	ASTM D972
Gubitak ispiranjem vodom (38 °C, 1 h), %	7.0	ASTM D1264
Korozija bakarne trake (100 °C, 24 h), Ocena	1b	ASTM D4048
Najveće opterećenje bez zaribavanja (PB), N	800	ASTM D2596
Opterećenje zavarivanja (PD), N	2250	ASTM D2596

Viskoznost baznog ulja. Penetracija nakon gnječenja: 60 dvostrukih hodova. NLGI klasifikacija: ASTM D217.

Upotreba i skladištenje

Potvrdite NLGI 00, pritisak pumpe i količinu dovoda; proverite priključak mehaste patrone od 700 mL. Ne koristite za visokobrzinska vretena ili precizne vođice pod trajnim velikim opterećenjem, niti kao direktnu zamenu za NLGI 1 ili 2. Pre zamene uklonite staru mast i proverite kompatibilnost; ne mešajte tipove masti. Čuvajte zatvoreno na hladnom i suvom mestu. Sprečite prodor vode i nečistoća; upotrebite ubrzo nakon otvaranja.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.