

K-EP Mast za otvorene zupčanike

Meka, homogena struktura masti; Zaštita otvorenih zupčanika pri ekstremnim pritiscima.

Radna temperatura: -10 °C do +180 °C

Primeri primene

- Otvoreni zupčanici kugličnih i cevnih mlinova za cement
- Zupčasti venci i mali zupčanici rudarskih mlinova
- Veliki otvoreni pogoni rotacionih peći
- Otvoreni pogoni kugličnih mlinova za ugalj u elektranama
- Otvoreni zupčanici rotacionih sušara i sličnih bubnjeva

Svojstva

- Meka, homogena struktura masti
- Zaštita otvorenih zupčanika pri ekstremnim pritiscima
- Zaštita metalnih površina od rđe
- Dostupne gradacije NLGI 0 i 00

NLGI gradacija	0	00	Metoda ispitivanja
Izgled	Crna, viskozna, homogena mast	Crna, viskozna, homogena mast	Vizuelno
Penetracija nakon gnječenja, 0.1 mm	370	410	ASTM D217
Tačka kapanja, °C	210	210	ASTM D2265
Korozija bakarne trake (100 °C, 24 h), Ocena (T2)	1b	1b	ASTM D4048
Zaštita od rđe (52 °C, 48 h)	Prolazi	Prolazi	ASTM D1743
Opterećenje zavarivanja (PD), N	7848	7848	ASTM D2596

Upotreba i skladištenje

Primene nisu ograničene na navedene primere. Izaberite prema opterećenju, brzini, temperaturi i zahtevima opreme. Za centralno podmazivanje ili raspršivanje proverite pumpabilnost, mlaznice i pokrivenost zuba. Pre zamene proverite kompatibilnost i uklonite staru mast i nečistoće. Dopunjavajte i pregledajte zupčanike prema uputstvu. Čuvajte zatvoreno na hladnom, suvom i čistom mestu; sprečite prodor vode i nečistoća.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.