

QH-EP00 Ulje za otvorene zupčаниke

Film visoke viskoznosti štiti jako opterećene zupčаниke; Zaštita pri ekstremnim pritiscima i smanjenje trenja.

Radna temperatura: -10 °C do +180 °C

Primeri primene

- Zupčasti venci i mali zupčаниci velikih mlinova
- Otvoreni pogoni rotacionih peći
- Otvoreni zupčаниci rotacionih sušara i sličnih bubnjeva
- Otvoreni pogoni kugličnih mlinova za ugalj u elektranama
- Drugi odobreni otvoreni zupčаниci male brzine i velikog opterećenja

Svojstva

- Film visoke viskoznosti štiti jako opterećene zupčаниke
- Zaštita pri ekstremnim pritiscima i smanjenje trenja
- Pomaže u smanjenju rizika od zaribavanja bokova zuba
- Zaštita metalnih površina od rđe

Svojstvo	Vrednost	Metoda ispitivanja
Izgled	Crna, sjajna tečnost	Vizuelno
Kinematička viskoznost (100 °C), mm ² /s	313	ASTM D445
Korozija bakarne trake (100 °C, 3 h)	Prolazi	ASTM D130
Zaštita od rđe (destilovana voda)	Bez rđe	ASTM D665 A
Najveće opterećenje bez zaribavanja (PB), N	980	ASTM D2783
Opterećenje zavarivanja (PD), N	7848	ASTM D2783
Prečnik traga habanja (54 °C, 196 N, 1800 r/min, 60 min), mm	0.58	ASTM D4172

Upotreba i skladištenje

Primene nisu ograničene na navedene primere. Izaberite prema opterećenju, brzini, temperaturi i opremi. Za centralni sistem ili raspršivanje proverite pumpabilnost, mlaznice i pokrivenost zuba. Pre zamene proverite kompatibilnost i uklonite staro mazivo. Dopunjavajte prema uputstvu i redovno pregledajte bokove zuba. Čuvajte zatvoreno na hladnom, suvom i čistom mestu; sprečite prodor vode i nečistoća.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.