

TC-270 Ulje za lance na visokim temperaturama

Naglasak na kvašenju i podmazivanju osovina i čaura; Ravnoteža tečljivosti i zadržavanja filma na kontaktima.

Radna temperatura: -30 °C do +270 °C

Primeri primene

- Transportni lanci ram-mašina i mašina za termofiksiranje
- Transportni lanci opreme za sušenje tekstila
- Uljem podmazivani lanci opreme za sušenje i očvršćavanje
- Drugi odgovarajući zglobovi lanaca i klizne vođice

Svojstva

- Naglasak na kvašenju i podmazivanju osovina i čaura
- Ravnoteža tečljivosti i zadržavanja filma na kontaktima
- Za podmazivanje lanaca uz kontinuirano dopunjavanje

Svojstvo	Tipična vrednost	Metoda ispitivanja
Izgled	Bistra tečnost	Vizuelno
Vrsta baznog ulja	Sintetičko ulje	/
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	280	ASTM D445
Indeks viskoznosti	105	ASTM D2270
Tačka tečenja, °C	-25	ASTM D97
Tačka paljenja (COC), °C	270	ASTM D92
Korozija bakarne trake (100 °C, 3 h), Ocena	1b	ASTM D130
Svojstva zaštite od rđe (60 °C, 24 h)	Bez rđe	ASTM D665
Gubitak isparavanjem (100 °C, 22 h), %	1.9	ASTM D972

Upotreba i skladištenje

Primene nisu ograničene na navedene primere. Za slične uslove proverite temperaturu, opterećenje, dovod i kompatibilnost. Dozirajte ulje na kontakt osovina i čaura. Izbegavajte prekomerno kapanje ili razbacivanje ulja koje može zaprljati tkaninu. Uklonite vlakna, sredstva za doradu i stare naslage ulja. Ulja za pločice sa iglama, stezaljke i ležajeve birajte posebno prema opremi. Pre zamene proverite kompatibilnost. Sprečite prodor vode i nečistoća; nakon upotrebe ponovo zatvorite ambalažu.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.