

TC-280 Ulje za lance na visokim temperaturama

Ravnoteža kvašenja lanca i zadržavanja uljnog filma; Za kontinuirano podmazivanje industrijskih peći.

Radna temperatura: -30 °C do +280 °C

Primeri primene

- Transportni lanci peći za sušenje i očvršćavanje
- Pogonski lanci linija za premaze i očvršćavanje praškastih boja
- Vrući lanci tekstilne opreme i opreme za građevinske materijale
- Drugi odgovarajući lanci sa kontinuiranim dopunjavanjem

Svojstva

- Ravnoteža kvašenja lanca i zadržavanja uljnog filma
- Za kontinuirano podmazivanje industrijskih peći
- Ravnoteža kontaktnog podmazivanja i zaštite od rđe

Svojstvo	Tipična vrednost	Metoda ispitivanja
Izgled	Bistra tečnost	Vizuelno
Vrsta baznog ulja	Sintetičko ulje	/
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	300	ASTM D445
Indeks viskoznosti	141	ASTM D2270
Tačka tečenja, °C	-35	ASTM D97
Tačka paljenja (COC), °C	280	ASTM D92
Korozija bakarne trake (100 °C, 3 h), Ocena	1b	ASTM D130
Svojstva zaštite od rđe (60 °C, 24 h)	Bez rđe	ASTM D665
Gubitak isparavanjem (100 °C, 22 h), %	1.8	ASTM D972

Upotreba i skladištenje

Primene nisu ograničene na navedene primere. Za slične uslove proverite temperaturu, opterećenje, dovod i kompatibilnost. Na linijama za nanošenje premaza proverite kompatibilnost sa premazima i zaptivkama. Sprečite da uljna magla i kapljice dospeju na obratke. Dozirajte dopunu prema opremi. Pratite naslage i pokretljivost lanca; redovno čistite. Pre zamene proverite kompatibilnost. Sprečite prodor vode i nečistoća; nakon upotrebe ponovo zatvorite ambalažu.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.