

TK2-7 Mast za podmazivanje

Konzistencija NLGI 2 za zadržavanje masti; Dobra mehanička stabilnost.

Radna temperatura: -25 °C do +180 °C

Primeri primene

- Odgovarajuća jako opterećena mesta električnih mašina za brizganje
- Odgovarajuće jako opterećene CNC vođice
- Ležajevi servo-pogona prema proizvođaču
- Vruća mesta ili mesta sa vibracijama koja zahtevaju NLGI 2

Svojstva

- Konzistencija NLGI 2 za zadržavanje masti
- Dobra mehanička stabilnost
- Dobra otpornost na toplotu i oksidaciju
- Podmazivanje pod opterećenjem i zaštita od rđe

Svojstvo	NLGI 2	Metoda ispitivanja
Izgled	Homogena mast	Vizuelno
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	128	ASTM D445
Penetracija nakon gnječenja (25 °C), 0.1 mm	280	ASTM D217
Tačka kapanja, °C	260	ASTM D2265
Izdvajanje ulja (100 °C, 24 h), %	1.5	ASTM D6184
Gubitak isparavanjem (99 °C, 22 h), %	1.4	ASTM D972
Gubitak ispiranjem vodom (38 °C, 1 h), %	4.2	ASTM D1264
Korozija bakarne trake (100 °C, 24 h), Ocena	1b	ASTM D4048
Najveće opterećenje bez zaribavanja (PB), N	900	ASTM D2596
Opterećenje zavarivanja (PD), N	2250	ASTM D2596

Viskoznost baznog ulja. Penetracija nakon gnječenja: 60 dvostrukih hodova. NLGI klasifikacija: ASTM D217.

Upotreba i skladištenje

Potvrdite NLGI 2, pritisak pumpe i količinu dovoda; proverite priključak mehaste patrone od 700 mL. Proverite stvarni dovod u centralnim sistemima. Mast za vretena i precizne ležajeve birajte prema specifikaciji opreme. Pre zamene uklonite staru mast i proverite kompatibilnost; ne mešajte tipove. Čuvajte zatvoreno na hladnom i suvom mestu, zaštićeno od sunca, vlage i nečistoća.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.