

TKM-J100 Mast za podmazivanje

Ravnoteža pumpabilnosti i zadržavanja masti; Fina i ujednačena struktura.

Radna temperatura: -25 °C do +180 °C

Primeri primene

- Odgovarajuća mesta električnih mašina za brizganje
- Linearne vođice CNC obradnih centara
- Kuglična navojna vretena i precizni klizni delovi
- Centralni sistemi odobreni za opremu

Svojstva

- Ravnoteža pumpabilnosti i zadržavanja masti
- Fina i ujednačena struktura
- Termooksidaciona i mehanička stabilnost
- Bez dodatnih čestica čvrstih maziva

Svojstvo	NLGI 1	Metoda ispitivanja
Izgled	Homogena mast	Vizuelno
Kinematička viskoznost (40 °C), mm ² /s	118	ASTM D445
Penetracija nakon gnječenja (25 °C), 0.1 mm	330	ASTM D217
Tačka kapanja, °C	258	ASTM D2265
Izdvajanje ulja (100 °C, 24 h), %	2.0	ASTM D6184
Gubitak isparavanjem (99 °C, 22 h), %	1.4	ASTM D972
Gubitak ispiranjem vodom (38 °C, 1 h), %	5.2	ASTM D1264
Korozija bakarne trake (100 °C, 24 h), Ocena	1b	ASTM D4048
Najveće opterećenje bez zaribavanja (PB), N	800	ASTM D2596
Opterećenje zavarivanja (PD), N	2250	ASTM D2596

Viskoznost baznog ulja. Penetracija nakon gnječenja: 60 dvostrukih hodova. NLGI klasifikacija: ASTM D217.

Upotreba i skladištenje

Proverite propisanu konzistenciju, temperaturu, brzinu i opterećenje; ne birajte samo prema marki ili upravljaču. Koristite odgovarajuću mehastu patronu od 700 mL, centralni sistem ili mazalicu; proverite dovod i dopunjavajte prema uputstvu. Pre zamene uklonite staru mast ili proverite kompatibilnost; ne mešajte različite tipove. Čuvajte zatvoreno na hladnom i suvom mestu. Sprečite prodor vode i nečistoća; upotrebite ubrzo nakon otvaranja.

Zdravlje i bezbednost

Prema dostupnim informacijama, ne očekuju se štetni uticaji na zdravlje pri namenskoj upotrebi i poštovanju preporuka iz bezbednosnog lista (SDS), dostupnog na zahtev. Ne koristite proizvod u druge svrhe. Pri zbrinjavanju korišćenog proizvoda zaštitite životnu sredinu.