



โลกที่ราบรื่น ชีวิตที่ดีขึ้น

Technical Data Sheet

K-EP จาระบีเฟืองเปิด

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน

-10 °C ถึง +180 °C

ตัวอย่างการใช้งาน

- เฟืองเปิดของเครื่องบดปูนซีเมนต์แบบลูกบอลและแบบท่อ
- เฟืองวางแหวนและเฟืองขับเคลื่อนของเครื่องบดในเหมืองแร่
- ชุดขับเฟืองเปิดขนาดใหญ่ของเตาเผาแบบหมุน
- ชุดขับเฟืองเปิดของเครื่องบดถ่านหินแบบลูกบอลหลักในโรงไฟฟ้า
- เฟืองเปิดของเครื่องอบแห้งแบบหมุนและอุปกรณ์ทรงกระบอกอื่น

คุณสมบัติเด่น

- ✓ เนื้อจาระบีนุ่มและสม่ำเสมอ
- ✓ ให้การปกป้องเฟืองเปิดที่รับแรงกดสูง
- ✓ มีสมบัติป้องกันสนิมบนผิวโลหะ
- ✓ มีความชื้นให้เลือกทั้งเกรด 0 และ 00

เกรดความชื้น NLGI	0	00	วิธีทดสอบ
ลักษณะปรากฏ	สีดำ เนื้อเหนียวข้นสม่ำเสมอ	สีดำ เนื้อเหนียวข้นสม่ำเสมอ	ตรวจด้วยสายตา
ระยะจุ่มกรวยหลังการนวด, 0.1 mm	370	410	ASTM D217
จุดหยด, °C	210	210	ASTM D2265
การกัดกร่อนแผ่นทองแดง T2 (100 °C, 24 h), ระดับ	1b	1b	ASTM D4048
สมบัติป้องกันการกัดกร่อน (52 °C, 48 h)	ผ่าน	ผ่าน	ASTM D1743
ภาระเชื่อมติด (PD), N	7848	7848	ASTM D2596

คำแนะนำในการใช้งาน

- ตัวอย่างการใช้งานรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะอุปกรณ์ที่ระบุ เลือกผลิตภัณฑ์ตามภาระ ความเร็ว อุณหภูมิ และข้อกำหนดอุปกรณ์
- เมื่อใช้ระบบจ่ายจาระบีแบบรวมศูนย์หรือแบบพ่น ให้ตรวจสอบความสามารถในการสูบจ่าย ความเหมาะสมของหัวฉีด และการเคลือบคลุมผิวพื้นเฟือง
- ตรวจสอบความเข้ากันได้ ขจัดจาระบีเก่าและสิ่งปนเปื้อนก่อนเปลี่ยน เดิมจาระบีตามข้อกำหนด อุปกรณ์และตรวจสอบสภาพผิวพื้นเฟือง
- เก็บในภาชนะปิดสนิทในที่เย็น แห้ง และสะอาด ป้องกันน้ำและสิ่งปนเปื้อนเข้าสู่ผลิตภัณฑ์

สุขภาพและความปลอดภัย

เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์และปฏิบัติตามคำแนะนำในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) คาดว่าจะไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ สามารถขอรับ SDS ได้ตามต้องการ ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่กำหนด และโปรดคำนึงถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อมเมื่อกำจัดผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้ว